

Wijzonol Dekkend Tuinbeits (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Terpentine
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 40 micrometer droge laagdikte: 15,5 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	40 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 65 micrometer)

Onderhoud

Onderhoudstermijn	3 – 4 jaar
-------------------	------------

Milieu en gezondheid

Vlampunt	39 °C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	1 en 2,5 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden