

Wijzonol Muurverf Kalkmat

Producttypering

Waternverdunbare, kalkmatte, goed dekkende en reinigbare, gladde muurverf op basis van een duurzaam verkregen bindmiddel.

- Kalkmat
- Goed dekkend
- Goed reinigbaar
- Aanzetvrij
- Fijn verwerkbaar
- Oplosmiddelvrij

Met de duurzame muurverven van Wijzonol maakt u altijd een bewuste keuze. Deze kwalitatief hoogwaardige verf biedt niet alleen het beste eindresultaat voor uw schilderwerk, maar draagt tevens bij aan een lager verbruik van fossiele grondstoffen door het toepassen van herwinbare grondstoffen. Gemaakt door mensen met een passie voor duurzame ontwikkeling. Daarmee dragen wij samen bij aan onze toekomstige generatie.

Toepassing

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal, glasweefsel en op goed hechtend behang en met latex muurverf behandelde ondergronden binnen.

Een authentiek kalkmat uiterlijk wordt bereikt door de muurverf aan te brengen met een blokkwast of door direct na het rollen de natte verflaag door te strijken met een blokkwast.

Wilt u uw houten kozijnen en deuren ook zo'n mooie matte uitstraling geven? Gebruik hiervoor de Wijzonol Matlak. Deze is zowel als waterverdunbare lak als terpentijneverdunbare lak verkrijgbaar.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengstelsel

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Op basis van (hernieuwbare) innovatieve zetmeel technologie
Pigment	Titaanwit en/of hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,44 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 123 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 38 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 0,5 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur
Glansgraad	Kalkmat

N.B. de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Wijzonol Muurverf Kalkmat (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap	Water
Theoretisch rendement	7 – 9 m ² /l afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond; zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen
Behandeladvies	De ondergrond moet voor behandeling winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementsluitvrij zijn. Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn.

Onbehandelde ondergronden:

Stof- en vetvrij maken, eventuele aanwezige cementsluit van
beton verwijderen; poederende en/of zuigende ondergronden
voorstrijken met Wijzonol Muurvoorstrijk; tweemaal dekkend
behandelen met Wijzonol Muurverf Kalkmat.
Licht zuigende ondergronden kunnen ook voorgestreekt worden
met Wijzonol Muurvoorstrijk Aankleurbaar en daarna dekkend
behandeld worden met 1 laag Wijzonol Muurverf Kalkmat.

Behandelde ondergronden:

Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken;
één- of tweemaal dekkend behandelen met Wijzonol Muurverf
Kalkmat.

Afwerking glasweefsel:

Glasweefsels volgens voorschrift aanbrengen (glasweefsellijm
voldoende droogtijd geven); tweemaal dekkend behandelen met
Wijzonol Muurverf Kalkmat.

*Een authentiek kalkmat uiterlijk wordt bereikt door de muurverf
aan te brengen met een blokkwast of door direct na het rollen
de natte verlaag door te strijken met een blokkwast.*

Milieu en gezondheid

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	Lichte kleuren: 1, 2,5, 5 en 10 liter Donkere kleuren: 1, 2,5 en 5 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden